

HidroSEL[®] PLUS

MONOCOMPONENTE

DESCRIPCION

Mortero cementicio preelaborado de masa liviana, de fácil aplicación con aditivos químicos inorgánicos especiales para impermeabilizar paramentos verticales y/o áreas húmedas horizontales.

Presenta como ventajas el no requerir mano de obra especializada, permitiendo un considerable ahorro en los costos de la mano de obra. Reduce los tiempos de ejecución y cumplimiento de los plazos.

Evita el traslado de materiales y errores en la preparación de morteros comunes que se producen al dosificar materiales de obra.

CAMPOS DE APLICACION

Se utiliza para impermeabilizar paredes de ticholos, ladrillos, bloques de hormigón y hormigón armado.

Es totalmente apto para impermeabilizar muros de mampostería, bajo revoque, paredes dobles con cámara de aire y todo material de uso común en obra.

Actúa especialmente en áreas húmedas como cocinas, baños, sectores de servicio y vestuarios.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Se retirarán de la superficie a aplicar el Hidrosel PLUS, todos los materiales extraños y partes flojas o de fácil desprendimiento.
2. Se realizará antes de aplicar el Hidrosel PLUS una limpieza profunda de la superficie mediante el lavado con agua potable.
3. Sobre la superficie totalmente humedecida en agua se aplicará una primer mano con pincelada N50 o brocha de cerda larga, asegurándose cargar sobre la superficie 1kg/m². Seca la primer mano y previo mojado abundante se aplicará una segunda mano en sentido cruzado al anterior, cuidando de cargar 1kg/m².
4. Se aplicarán las manos necesarias a fin de obtener la carga mínima recomendada: - Agua de lluvia mínimo 2kg/m²



PRESENTACION:
Bolsa 20KG o 30KG

PROPORCIÓN DE EMPASTE

20kg de Hidrosel Plus
- 7 lt de agua potable

30kg de Hidrosel Plus
- 10,5 lt de agua potable



HidroSEL[®] PLUS

MONOCOMPONENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSISTENCIA	POLVO
COLOR	GRIS
ADHERENCIA AL SUSTRATO	0,50MPA
PESO ESPECÍFICO APARENTE	1.3KG/1000 CM3
TOXICIDAD	NO
INFLAMABILIDAD	NO
PROPORCIÓN DE EMPASTE	HidroSEL PLUS 30kg - 10,5lts de agua / 20kg - 7lts
CONSISTENCIA DE EMPASTE	PASTOSA - SEMI LIQUÍDA
TIEMPO ÚTIL DE EMPASTE	4 HORAS A 25°C
RESISTENCIA TÉRMICA	DESPUÉS DE 28 DIAS DE APLICACIÓN -30° a +65°
CONSERVACIÓN	MÁS DE 6 MESES EN ENVASE ORIGINAL
COMERCIALIZACIÓN	BOLSA 30 KG y 20 KG



IMPORTANTE:

- Batir la preparación mecánicamente con hormigonera o batidor eléctrico
- Cada mano de Hidrosel PLUS se aplicará inmediatamente después del mojado abundante de la superficie.
- Hidrosel PLUS no debe ser colocado con temperaturas inferiores a -5°C y de 50°C
- Ante superficie muy lisas (hormigón lustrado, arena y portland con hidrófugo, o similares) consultar con Departamento Técnico de HIDROTECNICA ya que puede ser indispensable el empleo de puente de adherencia TANCOR.

ADVERTENCIA:

Hidrosel en contacto con los ojos provoca irritaciones, en tal caso lavar con abundante agua potable y concurrir al centro especializado más próximo.

Los usuarios deberán referirse siempre a la última edición de la ficha técnica de cada producto. HIDROTECNICA URUGUAY se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de los productos si previo aviso.

